

LINITOP®

ACRYL VERNIS

Polyurethaan-acrylvernis



Hout verdient voorzand

Beschrijving	Kleurloze decoratieve beschermende vernis voor hout binnenshuis, verrijkt met PU-harsen voor een hogere slijtvastheid en een hogere waterbestendigheid
Classificatie	Familie 1 - Klasse 7b2 (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005)
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Decoratieve afwerking die het hout waterafstotend maakt en het een mooie uitstraling geeft • Slijtvast, krasvast en waterbestendig. Ideaal geschikt voor vochtige ruimten zoals badkamers • Garandeert een optimale bescherming van de ondergrond. • Mooi strak oppervlak, ook bij verwerking met borstel of rol. • Zeer vlot en moeiteloos aan te brengen. Zeer mooie vloei (strakke film). Fraaie afwerking met hoge vulkracht • Kan worden aangebracht op oude vernislagen die gereinigd, goed hechtend en ontglaasd zijn • Vergeelt niet • Zeer soepele film • Afwasbaar • Reukloos • Droogt snel • Bestaat in diepmat, zijdeglans en hoogglans • Kleurloos. Behoudt de natuurlijke houtkleur
Toepassingen	<p>Alleen voor hout binnenshuis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decoratieve bescherming van lijstwerk, gebinten, lambrisering, meubels, trapleuningen, keukens, deuren... • Nieuw of eerder gevernist hout, behalve houtsoorten die kleurende inhoudsstoffen bevatten (bv. iroko...)
Technische kenmerken	<p>Gemodificeerde acryl-polyurethaanharsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samenstelling: 1,030 ± 0,1 • Densiteit (bij +20°C): Niet geklasseerd als ontvlambaar • Vlampunt: Half vloeibare vloeistof • Viscositeit: 33% ± 5 • Vastestofgehalte: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010) • VOS: Dit product bevat maximaal 90 g/l VOS <p>0,25 l et 0,75 l</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verpakkingen: Minstens 2 jaar in ongeopende originele verpakking • Houdbaarheid: Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen • Opslag: Melkachtige vloeistof • Uitzicht in de pot: Mat - zijdeglanzend - hoogglanzend • Uitzicht droog product: Kleurloos • Kleuren: Verfborstel, microvezelrol en verfspuit • Gereedschap: Gebruiksklaar • Verdunning: Water (onmiddellijk na gebruik) • Reiniging gereedschap: Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +10°C of hoger dan +25°C • Verwerkingsvoorschriften: 12 m²/l <ul style="list-style-type: none"> • Rendement: - Stofdroog: 1 u • Droogtijd: (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid) - Overschilderbaar: 6 u • Veiligheid: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving

Hout verdient voorrang

Vorbereitung van de ondergrond

- Toepasbaar op hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingen en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1). De persoon die het product aanbrengt, is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond.

- Het hout moet grondig schoon, gezond en voorbereid zijn (indien nodig ontvetten, schuren en ontstoffen) en mag niet bevroren of met rijm bedekt zijn.

Nieuw hout:

- Schuren (korrel 180) om ervoor te zorgen dat de poriën zich zo goed mogelijk openen.

Met beits behandeld hout:

- Toepassing is mogelijk op voorwaarde dat de bestaande beitslaag in goede staat is. De ondergrond moet evenwel over de volledige oppervlakte zorgvuldig worden geschuurd (korrel 280).

Bestaande vernis in goede staat:

- Alle eventueel loszittende delen verwijderen en het volledige oppervlak ontglanzen om voor een betere hechting te zorgen.

Bestaande vernis in slechte staat (gebarsten, afgeschilferd...):

- De ondergrond over de volledige oppervlakte kaal maken door middel van schuren of strippen.

NB: Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig stofvrij maken.

Verwerkingsadvies

- Gebruiksklaar. Niet verdunnen. Voor gebruik goed omroeren.
- Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +10°C of meer dan +25°C bedraagt. Voor een optimale droging moet de relatieve vochtigheid ongeveer 50% bedragen.
- Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
- Volgens de geldende technische voorschriften mag het vochtgehalte van het hout maximaal 12% bedragen.
- Zorgen voor voldoende ventilatie.

Gebruiksaanwijzing

Nieuw of kaal gemaakt hout:

- Schuren (korrel 180) om ervoor te zorgen dat de poriën zich zo goed mogelijk openen.
- 2 lagen ACRYL VERNIS aanbrengen.
- Tussen elke laag 6 uur wachten, schuren (korrel 280) en vervolgens ontstoffen.
- Op sterk absorberend hout 3 lagen aanbrengen.

Bestaande vernis:

- Zie paragraaf « Voorbereiding van de ondergrond » en vervolgens 1 of 2 lagen ACRYL VERNIS aanbrengen.

Te strippen hout: contacteer ons.

NB: Na elke schuurbeurt steeds zeer zorgvuldig ontstoffen.

Professioneel advies

- Bij voorkeur een microvezelrol gebruiken.
- ACRYL VERNIS aanbrengen in de richting van de houtnerf, in kruisende bewegingen en vervolgens gladstrijken.
- Voor een optimale afwerking eerst de hoeken van het hout manueel gladschuren. Ontstoffen.
- Voldoende vernis aanbrengen in kieren en op de kopse kanten.
- Op kaal hout de eerste laag met 10% water verdunnen. Idem bij verwerking met een verfspuit.
- Gekleurde ondergrond vóór afwerking:
 - Een laag LINITOP ACRYL PRIM* aanbrengen.
 - Laten drogen. Niet schuren. Afwerken met twee lagen ACRYL VERNIS. Tussen deze twee lagen wel schuren.

Onderhoud

Gebruikelijke renovatie:

2 lagen ACRYL VERNIS aanbrengen op een volgens de staat van de vernislaag afgeborstelde of geschuurde ondergrond.

Laattijdige renovatie op een sterk beschadigde ondergrond:

het hout volledig kaalschuren of strippen en vervolgens 2 lagen ACRYL VERNIS aanbrengen, 3 lagen bij sterk absorberend hout.

*Zelfde fabrikant

LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België
T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

☎ 0800 95 549

OWACHEM B.V.
Zinkerweg 9-A
5145 NL Waalwijk
Nederland
T. +31 (0)416-34 79 58
F. +31 (0)416-34 80 92
info@owachem.nl
www.owachem.nl

Durieu S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com

Voor (technisch) advies kunt u altijd onze specialisten raadplegen.

T. +32 (0)10 420 090

☎ 0800-95 549

www.linitop.com

T. +31 (0)416-34 79 58

info@owachem.nl

www.owachem.nl