



# SOLID COLOR STAIN

## MATTE DEKKENDE BEITS

<b>Productbeschrijving</b>	Langdurig beschermende dekkende beits waarbij de houtnerf zichtbaar blijft.																				
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeer goed bestand tegen weersinvloeden.</li><li>• Schilftert niet af, ook niet op terrassen als gevolg van slijtage.</li><li>• Met garantie tegen afschilferen: 5 jaar op horizontale oppervlakken en 15 jaar op verticale oppervlakken (voorwaarden zie verpakking).</li><li>• Zeer gemakkelijk aan te brengen.</li><li>• Dringt zeer goed in het hout.</li><li>• Sneldrogend. Reukarm.</li></ul>																				
<b>Toepassingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Buiten</li><li>• Hardhout: teak, ipé, bangkirai, okoumé, masaranduba, loofhout...</li><li>• Zache houtsoorten: douglas, lariks, vuren, red cedar, drukgeïmpregneerd hout...</li><li>• Hittebehandeld hout.</li><li>• Onbehandeld nieuw houtwerk of bestaand houtwerk mits voorbereiding. Kan ook op bestaande beitslagen in goede staat worden aangebracht.</li><li>• Terrassen, vlonders, tuinhuisjes, gevelbetimmering, tuinmeubels...</li><li>• Horizontale en verticale oppervlakken.</li></ul>																				
<b>Technische kenmerken</b>	<p><b>Afwerking:</b> mat <b>Bindmiddel:</b> acryl/alkyd <b>Oplosmiddel:</b> water <b>Densiteit (bij 20°C):</b> 1,170 ± 0,05 <b>Viscositeit:</b> vloeibaar. <b>Vastestofgehalte:</b> 48% ± 2 <b>Vlampunt:</b> niet geklasseerd als ontvlambaar <b>Houdbaarheid:</b> minstens 1 jaar in hermetisch afgesloten originele verpakking <b>Verpakkingen:</b> 1 l, 2,5 l en 20 l <b>Kleuren (onderling mengbaar):</b></p> <table border="0"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wit</td><td>Stro</td><td>Berggeit</td><td>Taupe</td><td>Provence</td><td>Pistache</td><td>Antiek grijs</td><td>Méditerranée</td><td>Oceaan</td><td>Zweeds rood</td></tr></table> <p>+ aan te kleuren basisbeitsen (Basis Pastel, Middletone, Deeptone)</p> <p><b>Droogtijd (gegevens bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid):</b> 24 tot 48 uur <b>Terras beloofbaar na:</b> 4 tot 7 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden <b>VOS:</b> EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 129 g/l.</p>											Wit	Stro	Berggeit	Taupe	Provence	Pistache	Antiek grijs	Méditerranée	Oceaan	Zweeds rood
Wit	Stro	Berggeit	Taupe	Provence	Pistache	Antiek grijs	Méditerranée	Oceaan	Zweeds rood												
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	<p><b>Algemene aanbevelingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Het hout moet schoon, gezond en droog zijn (3 dagen zonder regen - maximale houtvochtigheid 18%). Het moet voorbereid worden volgens de regels van het vak en de geldende normen zodat de ondergrond vrij is van stof, schimmel, vetvlekken en vorige afwerkingslagen.</li><li>• Als het hout nog een fabrieksglans heeft (waardoor het product niet goed in het hout kan dringen omdat de poriën afgesloten zijn), dan heeft de ondergrond eerst nog een voorbehandeling nodig (contacteer ons).</li></ul> <p><b>Nieuw hout:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zache houtsoorten: Nieuw naaldhout (al dan niet drukgeïmpregneerd) heeft vaak een glanslaag (gesloten poriën) en/of een te hoog vochtgehalte, wat de goede hechting van SOLID COLOR STAIN belemmert. Daarom eerst een laag SEASONIT<sup>®</sup>* aanbrengen en na verschillende maanden verwerking (minstens 6 maanden) afwerken met SOLID COLOR STAIN.</li><li>• Hardhout: Exotische (vettige en harde) houtsoorten eerst 6 maanden laten verwerken zodat de houtporiën zich openen (12 maanden voor iroko, azobé of padoek). Dan afwerken met SOLID COLOR STAIN.</li></ul> <p><b>Niet behandeld vergrijsd, zwart geworden hout of hout met vlekken:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Het hout reinigen met onverdunde NET-TROL<sup>®</sup>*.</li><li>• Indien nodig, het hout opschuren (korrel 100).</li></ul> <p><b>Vergrijsd of zwart geworden (met olie) behandeld hout:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Olie verwijderen met AQUANETT<sup>®</sup>* + NET-TROL<sup>®</sup>*.</li><li>• Indien nodig, het hout opschuren (korrel 100).</li></ul> <p><b>Hout met oude verf-, vernis- of beitslagen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestaande laag op solvent- of alkydbasis: verwijderen met DILUNETT<sup>®</sup>*<sup>(1)</sup> + NET-TROL<sup>®</sup>*.</li><li>• Bestaande laag op water- of acrylaatbasis: verwijderen met PREPDECK<sup>®</sup>*<sup>(1)</sup> + NET-TROL<sup>®</sup>*.</li><li>• Op bloedende houtsoorten (eik, kastanje...) en tweecomponenten- of PU-coatings: oude lagen verwijderen met CDKP<sup>®</sup> 90*.</li><li>• Indien nodig, het hout opschuren (korrel 100).</li></ul> <p><sup>(1)</sup> DILUNETT<sup>®</sup>* of PREPDECK<sup>®</sup>* niet gebruiken op bloedende houtsoorten (eik, kastanje, red cedar...). Risico op doorslag van inhoudsstoffen.</p>																				

<b>Verwerkings- materiaal</b>	Verfborstel, rol en/of spuit
<b>Professioneel advies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer, voor u begint, de gekozen kleur op een kleine oppervlakte (wachten tot het product droog is).</li> <li>• Alles wat niet moet worden behandeld afdekken, ook de planten.</li> <li>• Verwerken bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C. Niet aanbrengen in de volle zon of op zeer warm hout.</li> <li>• Voor een optimale droging moet de relatieve vochtigheid ongeveer 50% bedragen. Neem de geldende normen en technische voorschriften in acht. Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 18% bedragen.</li> <li>• Niet aanbrengen als de komende 24 uur regen wordt verwacht.</li> <li>• Altijd afwerken tot op het einde van een plank of tot aan een 'logische' onderbreking zoals een deur of een raam.</li> <li>• Op verticale oppervlakken werkt men het best van boven naar onder.</li> <li>• Bij verwerking met spuit, het product telkens nastrijken met een borstel.</li> </ul>
<b>Verwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet verdunnen. Het product goed omroeren vóór het gebruik.</li> <li>• Op een voorbereide ondergrond een laag SOLID COLOR STAIN aanbrengen over de volledige lengte van de plank en in de richting van de houtvezels.</li> <li>• 3 tot 4 uur laten drogen.</li> <li>• Een tweede laag aanbrengen.</li> <li>• Bij verwerking met spuit, altijd nastrijken met een borstel of rol om mogelijke druijsporen te voorkomen en SOLID COLOR STAIN beter in het hout te laten dringen.</li> </ul> <p>NB: Ingebruikname van horizontale oppervlakken (terrassen, pontons...):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Licht gebruik na 4 tot 7 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden</li> <li>- Volledig uitgehard na 12 tot 15 dagen</li> </ul>
<b>Rendement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8-10 m<sup>2</sup>/l per laag</li> </ul> <p>Het praktische rendement hangt af van het type, de staat en de absorptie van de ondergrond en van de manier waarop het product wordt aangebracht.</p>
<b>Onderhoud</b>	<p>Op plaatsen die sterk onderhevig zijn aan weersinvloeden of intensief belopen worden, treedt sneller slijtage op.</p> <p>In dat geval de beschadigde plaatsen schoonmaken en SOLID COLOR STAIN aanbrengen volgens de gebruiksaanwijzing.</p>
<b>Reiniging materiaal</b>	Water + reinigingsmiddel
<b>Opslag</b>	Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.
<b>Veiligheid</b>	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
<b>Versie</b>	05.2015

\* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

**[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)**

**DURIEU COATINGS N.V./S.A.**

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

SOLID COLOR STAIN is een merk van



**OWACHEM B.V.**

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : [info@owachem.nl](mailto:info@owachem.nl) / [www.owachem.nl](http://www.owachem.nl)